

ICS 59.080.30
CCS W 63

团体标准

T/SZTIA 024-2025
T/SPEMF 0066-2025

优品毛衫

Quality sweaters

2025-06-18 发布

2025-06-18 实施

深圳市纺织行业协会
深圳市卓越绩效管理促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市纺织行业协会和深圳市卓越绩效管理促进会共同提出。

本文件由深圳市纺织行业协会团体标准化技术委员会和深圳市卓越绩效管理促进会共同归口。

本文件主要起草单位：中纺标（深圳）检测有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司、深圳市蒙黛尔实业有限公司、深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司、三立人（深圳）科技有限公司、东莞市三道服饰设计有限公司、中检技术服务（深圳）有限公司。

本文件主要起草人：朱万伟、张卫琴、郑小静、张合为、周东森、叶文军、李侠、彭瑞林。

本文件为首次发布。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件版权归深圳市纺织行业协会和深圳市卓越绩效管理促进会所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的。

优品毛衫

1 范围

本文件规定了优品毛衫的要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于精、粗梳纯绵羊毛针织品、绵羊毛含量为30%及以上的混纺针织品，或由上述针织物为主要面料与其他面料拼接而成的制品，以及其他动物毛纤维制品。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 12490 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB/T 15557 服装术语
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 20018 毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定
- FZ/T 73018 毛针织品
- GSB 16-2922 粗梳毛针织品起球标准样照
- GSB 16-2923 精梳毛针织品起球标准样照

3 术语和定义

GB/T 15557和FZ/T 73018界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

- 4.1 应符合 GB 18401 和 FZ/T 73018 的要求。其中，3 岁以上至 14 岁儿童穿着服装的安全性还应同时符合 GB 31701 的规定。
- 4.2 成品的理化性能还应符合表 1 规定。

表 1

项目	分等要求		
	优等品	一等品	合格品
甲醛含量/（mg/kg）	未检出 ^a		

表 1（续）

项目		分等要求		
		优等品	一等品	合格品
面料色牢度/（级） ≥	耐水（变色、沾色）		3—4	3—4
	耐酸汗渍（变色、沾色）		3—4	3—4
	耐碱汗渍（变色、沾色）		3—4	3—4
	耐摩擦	耐干摩擦	4	3—4
		耐湿摩擦	3	3
	耐皂洗 ^b （变色、沾色）		3—4	3—4
起球 ^c /级≥		3—4	3	3
二氯甲烷可溶性物质 ^d /‰≤		1.5	1.7	1.7
^a 甲醛含量检测限为 20 mg/kg。 ^b 不考核使用说明注明不可水洗产品。 ^c 起球不考核重缩绒、镂空、长浮线、拉毛等特殊工艺产品；不考核袜子、小件服饰类产品；拼接服装只考核毛针织部分。 ^d 二氯甲烷可溶性物质只考核动物毛含量在 30%及以上的粗梳部分，其中含聚酯纤维、丙纶、二醋酸纤维或三醋酸纤维的产品不考核。				

5 试验方法

- 5.1 甲醛含量的测定按 GB/T 2912.1 执行。
- 5.2 耐水色牢度的测定按 GB/T 5713 执行。
- 5.3 耐酸碱汗渍色牢度的测定按 GB/T 3922 执行。
- 5.4 耐摩擦色牢度的测定按 GB/T 3920 执行。
- 5.5 耐皂洗色牢度的测定按 GB/T 12490 执行。
- 5.6 起球试验按 GB/T 4802.3 执行，精梳产品翻动 14 400 r，对照 GSB 16-2923 精梳毛针织品起球标准样照进行评级；粗梳产品翻动 7 200 r，对照 GSB16-2922 粗梳毛针织品起球标准样照进行评级。
- 5.7 二氯甲烷可溶性物质试验按 FZ/T 20018 执行。
- 5.8 其他项目按 FZ/T 73018 规定测试。

6 检验规则

按 FZ/T 73018 规定执行。

7 标志、包装、运输和贮存

成品的标志、包装、运输和贮存按 FZ/T 73018 执行。

深圳市纺织行业协会

团体标准

优品毛衫

T/SZTIA 024-2025 / T/SPEMF 0066-2025

※

深圳市盐田区沙头角沙深路东和工业大厦 B 栋 5 楼

(518000)

电话：0755-25366953

邮箱：mbw@cttc.net.cn

版权专有 侵权必究